

# *Lepí a drží okamžitě*


**SP350**

Lepidlo  
s okamžitou  
pevností spoje





# 3.0 N/mm<sup>2</sup>



Lepidlo s testem  
**na extrémní zátěž!**

Měřeno na konečnou pevnost v tahu po vytvrzení.




# SP350

Lepidlo s okamžitou  
pevností spoje

**SP350 je nestékavé vysokoviskózní tmelové lepidlo na hybridní polymerové bázi.**


Bylo vyvinuto pro nejrůznější stavební aplikace vyžadující okamžitou únosnost lepeného předmětu bez použití dodatečné mechanické fixace. Díky své extrémně vysoké počáteční pevnosti v tahu ( $3.0 \text{ N/mm}^2$ ) je SP350 všestranným pomocníkem na stavbách i v domácnostech.




**Extrémně vysoká únosnost** s okamžitým účinkem. Lepidlo udrží i mnohakilogramové permanentně zatížené předměty.



**Žádná dodatečná fixace** není absolutně vyžadována. SP350 bylo testováno na samostatné zatížení bez použití ocelové spojovací techniky.



**Stálá pružnost lepidla** rozšiřuje možnosti jeho použití i v místech, kde je nutné počítat se zvýšenými dilatacemi přilehlého povrchu.




**Odolnost proti povětrnosti** umožňuje použít lepidlo v exteriérech a v místech náchylných na UV záření a zvýšenou vlhkost.




**Přetíratelnost lepidla** je výbornou vlastností SP350. Jednoduchým přetřením lze zajistit barevnou kompatibilitu s okolím.


## Použití lepidla illbruck SP350




Lepení zrcadel na  
obklady a sádkokartony




Lepení betonových stříšek,  
tvarovek a jiných doplňků




Lepení koupelnových  
doplňků, věšáků apod.




Lepení plotových planěk  
přímo na nosné jekly



Lepení polic a regálů




Lepení OSB desek na trámy




Lepení funkčních i ozdob-  
ných lišt, soklověk apod.



Lepení okenních parapetů



Lepení schodnic a obkladů  
ze dřeva i keramiky



Lepení venkovních betono-  
vých obkladů

# SP350

Lepidlo s okamžitou pevností spoje

## Technická specifikace

Vlastnost	Norma	Klasifikace
Objemová hmotnost	DIN 52 451-A	1.5 g/cm <sup>3</sup>
Vytvoření povrchové slupky		cca 15 minut
Rychlost vytvrzování		cca 3.5 mm / 1 den
Smrštění po vytvrzení	DIN 52 451	3.4 %
Pevnost v tahu (po vytvrzení)	DIN 53504 S2	3.0 N/mm <sup>2</sup>
E-modul při 100% natažení	DIN EN ISO 8339 Metoda A	cca 1.3 N/mm <sup>2</sup>
Protažení při přetržení	DIN EN ISO 8339 Metoda A	cca 350%
Elastické zotavení	DIN EN ISO 7389 Metoda B	60%
Tvrdość Shore A	DIN 53505	55
Teplotní odolnost		-40°C až +90°C
Aplikační teplota		+5°C až +40°C
Skladovatelnost		+5°C až +25°C

## Varianty produktu

- Kartuše 310 ml
- Salám 600 ml



Autorizovaný distributor:



**Tremco CPG s.r.o.**


**Slezská 2526/113**

130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)

 [tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)