TEKUTÝ KOV

LEP TK

LEPIDLA A TECHNOLOGIE

POUŽITÍ

LEP TK je dvousložková rychle tvrdnouce kompozici – tekutý kov určený na opravu především kovových součástí. Umožňuje řešit široké spektrum technických problémů. V praxi se nejčastěji používá na všechny druhy oprav odlitků (vyrovnání nerovností a lunkrů), poškozených přírub, prasklé radiátory, bloky motorů, trubky a armatury, chladiče a nádrže, nebo i děravé (prorezavělé) kovové nádoby jako jsou olejové a benzínové vany. Může být použit i pro opravy betonu, dřeva, skla, atd. Přípravek vyplňuje a nahrazuje chybějící části opravovaných materiálů, a zlepšuje jejich vlastnosti. Nepodléhá korozi. Vytváří dokonalou povrchovou úpravu, po vytvrzení lze brousit, frézovat, vrtat.

TECHNICKÉ DATA

teplotní odolnost	-20 °C - +150 °C
tvrdost Shore D	85
doba zpracovatelnosti	4 - 5 minut při 23 °C
vytvrzení	30 minut od smíchání složek při 23 °C
smyková pevnost	min. 8 MPa (kov/kov)
chemická odolnost	oleji, vodě, benzínu, slabé kyseliny a zásady, neodolává chlorovaným a aromatickým uhlovodíkům (aceton, perchlor)
smrštitelnost	neměřitelná
mísící poměr složek	1 díl složky A + 1 díl složky B (objemově i váhově)

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím tmelu je třeba plochu dílce očistit, zdrsnit a důkladně odmastit (acetonem).
2. Na připravený plech vytlačíme potřebné množství. Důkladně smícháme špachtlí na plechu a naneseme na opravované místo. Doba zpracovatelnosti je cca 5 minut.
3. Takto nanesený tmel vytvrzuje při 23 °C cca 30 minut.
4. Po vytvrzení je možné tmel zabrousit, nebo jinak opracovat (vrtat, frézovat).
5. Znečistěné nástroje umýt hadříkem namočeným v acetonu.

BALENÍ

- Balení 24 ml

SKLADOVÁNÍ

- Skladuje se v suchu při teplotě 20 °C
- Záruční doba 12 měsíců

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Prospekt může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je však nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Výrobce není odpovědný za škody způsobené nedodržením instrukcí nebo použitím produktu k nevhodnému účelu. Ujistěte se, že postupujete podle nejnovějšího vydaní technického listu výrobku. Ty jsou k dispozici na naší webové stránce.